



Montage Zargen & Wannen 2K P745

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für Dusch- und Badewannen sowie Türzargen
- hohe Druckstabilität
- hohe Klebkraft

ANWENDUNGSBEREICHE

MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K P745 eignet sich zum Fixieren, Verkleben und Setzen von Wannenträgern und Duschtassen sowie zur Montage von Türzargen. Montieren von geschäumten PS- Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang. Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau, Modellbau und Bastelarbeiten.

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K P745 zeichnet sich durch seine erhöhte Druckstabilität und schnelle Belastbarkeit aus. Hat eine hohe Alterungsbeständigkeit und haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Ist emissionsarm und hat beste Wärmedämmeigenschaften.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, staub-, fett- und trennmittelfrei sein (Untergrund nicht vorfeuchten). Die Bauteile fachgerecht zur Verarbeitung vorbereiten. Die ideale Verarbeitungstemperatur der Dose liegt bei + 20 °C. Die Untergründe dürfen nicht angefeuchtet werden. Gipsbaustoffe und Gasbeton mit geeignetem PU-Primer vorbehandeln! Die Doseninhaltsatemperatur sollte mindestens + 15 °C bis maximal + 25 °C und die Untergrundtemperatur mindestens + 10 °C sein.

Einschränkungen: Nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser. Ausgehärteter Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Teflon, Fett etc.

VERARBEITUNG:

Doseninhalt prinzipiell sofort nach Aktivierung verarbeiten (Überhitzungs- und Berstgefahr). Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, PU-Schaumreiniger bereithalten. Spezialgewindeadapter auf das Ventilgewinde aufschrauben. Drehteller am Dosenboden sechsmal nach rechts drehen. Dose mit Ventil nach unten halten, mindestens 30 x kräftig schütteln und durch Hebeldruck



ausschäumen. Schaum muss gleichmäßig durchgefärbt sein, ggf. nochmals schütteln.

Einbauhinweis: Schaumfugenbreite bei Türzargeneinbau mindestens 8 mm bis maximal 25 mm. Für Türen bis 40 kg Türblattgewicht, mindestens sechs Schaumbefestigungspunkte, drei je Zargenseite. Schaumflächenanteil auf der benetzten Zargenrückseite mindstens 30 %.

Wichtige Hinweise: Dose muss sofort nach Aktivierung innerhalb der Topfzeit verarbeitet werden! Produkt entwickelt nach Aktivierung Reaktionswärme (Berstgefahr)! Beim Einbau von Türzargen, diese bis zur Aushärtung mindestens eine Stunde verspreizen. Ausgehärteter PU-Schaum kann nur mechanisch entfernt werden oder unter Verwendung des **REINIGER POWER P100** (siehe Technisches Merkblatt). Empfehlenswert ist es, auf den jeweiligen Untergründen einen Haftungs- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

LIEFERGEBINDE:

Art.-Nr. 30613647

400-ml-Dose

12 Stück im Karton

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Polyurethan
Farbe	hellgrün
Dosen- und Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
Untergrundtemperatur	mind. + 10 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C (nach Aushärtung)
Rohdichte	ca.35 kg/m ³ (frei geschäumt)
Schneidbar nach (Ø 20 mm)	ca. 10 min*
Durchhärtung nach (Ø 20 mm)	ca. 30 bis 40 min*
Belastbar nach	ca. 60 bis 120 min*
Entspreizbar	nach ca. 1 h*
Voll belastbar	nach ca. 24 h
Topfzeit	8 min bei Doseninhalt + 15 °C 5 min bei Doseninhalt + 25 °C
Scherfestigkeit	ca. 14 N/cm ²
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,0237 W/m K
Druckspannung bei 10 % Stauchung	ca. 10 N/cm ²
Brandverhalten	Baustoffklasse B2
Lagerstabilität	15 Monate
Ausbeute	ca. 10 Liter (ausreichend für 2-3 Türzargen oder 2 Wannenträger)

* in Abhängigkeit von Temperatur und Schichtdicke



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 05.19

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

