



# Pflege-Set für Türen

Für lackierte & lasierte Haustüren




Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	500
VPE	Stück
Gebinde-Typ	Set im Karton
Gebinde-Schlüssel	01
<b>Art.-Nr.</b>	
2746	■
Das Set besteht aus: 250 ml Reiniger, 250 ml Balsam und 2 Spezialetücher	

**Verbrauch** 5 - 10 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang



## Anwendungsbereiche



- Pflege von lackierten und lasierten Haustüren aus Holz
- Pflege von Fenstern & Türen, die mit Induline NW-740/05 (Natureffektlackierung) behandelt wurden

## Eigenschaften

- Regelmäßiger Gebrauch führt zur Verlängerung der Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen
- Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen
- Gute Verarbeitung auf großen Flächen
- Geringfügige Veränderung des Glanzgrades der behandelten Fläche

## Produktkenndaten

Auslaufzeit s im ISO Cup 3	Ca. 22 - 24
Bindemittel	Acrylat
Dichte (20 °C)	Ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup> (Reiniger für Pflegesets) Ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup> (Pflege-Balsam für Türen)
Geruch	Charakteristisch (Reiniger für Pflegesets) Mild (Pflege-Balsam für Türen)




Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

## Zertifikate

- **Remmers System-Garantie**  
Soweit eine Remmers System-Garantie (RSG) gewährt wird, gelten insoweit ausschließlich die Bedingungen/ Voraussetzungen aus dem zwischen RSG-Fachbetrieb und Remmers schriftlich geschlossenen RSG-Vertrag.

## Verarbeitung




- **Verarbeitungsbedingungen**  
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. +15 °C bis max. +25 °C.  
  
Vor Gebrauch aufschütteln.  
Baumwolltuch mit Reiniger tränken und die Fläche reinigen; intensives Reiben auf der lackierten Fläche vermeiden.  
Ca. 30 Minuten trocknen lassen.  
Mit 2. Spezialtuch Pflegebalsam dünn (!) und zügig, gleichmäßig & in einer Richtung (von links nach rechts oder von oben nach unten) auftragen.  
Nicht Nachpolieren oder Reiben.

## Verarbeitungshinweise



- Frisch behandelte Flächen vor Schlagregen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen.  
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf aufgeheizten Oberflächen verwenden.  
Nicht unter 15 °C verwenden.  
Bitte ausschließlich die beigegepackten Spezialpflegetücher verwenden.  
Alle Materialien, die nicht aus Holz sind (z.B. Beschläge, Glas, Türgriffe usw.), dürfen nicht mit dem Pflegemittel in Kontakt gebracht werden, bzw. sind sofort vorsichtig mit Wasser zu reinigen.
- **Trocknung**  
Nach ca. 30 Minuten  
  
Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.  
Bei tieferen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Überschreitung der max. Schichtstärke kann sich die Durchtrocknung wesentlich verzögern!
- **Verdünnung**  
Verarbeitungsfertig

## Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.

## Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

## VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

Pflege-Balsam für Türen:  
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.