

Technische Information

Divinol B Classic

Artikelbeschreibung

- teilsynthetisches, nicht wassermischbares Universaltrennmittel
- lösemittelfrei
- kein Verfärben der Betonoberfläche
- sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich
- frei von Wachsen und Silikonen

Freigaben

Divinol B Classic ist geeignet für Minergie-Eco (Schweizer Zertifikat für ökologisches Bauen).

Divinol B Classic ist zu 57 % biologisch abbaubar innerhalb 28 Tagen gemäß OECD 301 F.

Typische Kennzahlen

Aussehen:	klar
Farbe / DIN ISO 2049:	heller 4,0
Viskosität/0°C / DIN 51 562:	45 mm ² /s
Viskosität/20°C / DIN 51 562:	21 mm ² /s
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	9,2 mm ² /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	94
Dichte/15°C / DIN 51 757:	860 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -10 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 120 °C
Giscode:	BTM 20
WGK:	1

08920

10/2015-08920-31

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol B Classic

Anwendung / Applikation

Divinol B Classic wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt: Für nicht oder wenig saugende Schalungen (Phenolharz-Schalhäute u.a.) sowie für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalhäute.

Bei sachgemäßem Einsatz von **Divinol B Classic** wird eine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche verhindert. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton vermieden und Nacharbeiten unnötig. Die Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit. Ebenso ist eine Umweltgefährdung bei vorschriftsmässiger Anwendung ausgeschlossen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

Ansatz

Divinol B Classic ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen.

Lagerung

Divinol B Classic ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar. Eventuelle Eindickungen bei Temperaturen unter 0°C sind reversibel.

Sonstiges

Referenzobjekt: DC Tower Wien.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

08920

10/2015-08920-31

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2